

**FİNTEK®**  
**Çimento Esaslı İnce Perdah Sıvası**

**KULLANIM ALANI**

İç ve dış mekanlarda geleneksel ve çimento esaslı sıva uygulamaları üzerine ince perdah sıvası olarak kullanılır.

**ÖZELLİKLERİ**

Son kat kaplama için düzgün yüzey verir.

Maliyet avantajı sağlar.

Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.

**UYGULAMA****YÜZEY HAZIRLAMA**

Yüzey; kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.

Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri uygun Entegre Tamir Harçları ile yapılmalıdır.

Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.

**HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA**

FİNTEK®, el veya el mikseri ile karıştırılarak hazırlanır (4,5-5,5 lt su/25 kg torba).

Sıvacı malası yardımı ile tek katta 3-10 mm kalınlık sağlanacak şekilde uygulama yapılır.

Bu işlemden sonra sıva yeterince sertleştiğinde sıva yüzeyi trifillenir ve nemli bir sünger ile yüzey bitirilir.

**TÜKETİM**

1 mm kalınlık için yaklaşık 1,7 kg/m<sup>2</sup>

**TEKNİK DEĞERLER**

Sertleşmiş Harcın Boşluklu Birim Hacim Ağırlığı, kg/m <sup>3</sup>	1600 ± 300
Basınç Dayanımı, N/mm <sup>2</sup>	≥ 6,0 (CS IV)
Bağ Dayanımı, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,2 (FP:B)
Kılcal (Kapiler) Su Emme, kg/m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup>	W0
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı, μ	≤ 25
Ortalama Isıl İletkenlik, W/m.K (λ <sub>10,dry</sub> )	≤ 0,93
Yangına Tepki	A1

## **AMBALAJLAMA VE SAKLAMA**

- 25 kg'lık kraft torbalarda, istenildiği takdirde paletli olarak sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.

## **UYARILAR**

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Rüzgârlı havalarda FİNTEK® hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- Ürünün dayanıklılığı açısından, uygulama sonrası 3 gün içerisinde yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır.
- Özellikle yazın yapılacak uygulamalarda gerekli görüldüğü takdirde hızlı kuruma ile oluşabilecek çatlama riskini önlemek amacı ile 2 kat uygulama önerilir.
- Farklı malzeme birleşim yerlerinde ve hareket olabilecek noktalarda sıva filesi tavsiye edilir.
- FİNTEK® üzerine yapılacak uygulamalar için ortam sıcaklığına bağlı olarak en az 10 gün beklenmelidir.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

## **UYGUNLUK BELGESİ**



**TS EN 998-1 / Şubat 2017 / A1-GP-CS IV-W0**  
**Bayındırlık Poz No: 04.476/C**

*Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün amacının dışında kullanılması, depolama ve uygulama şartlarının yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.*

*Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.*

**ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.**

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 [www.entegreharc.com.tr](http://www.entegreharc.com.tr)