

FİNEL® DIŞ

Çimento Esaslı Son Kat Sıva

KULLANIM ALANI

İç ve dış mekanlarda, beton yüzeylerde, trifillenmiş sıvalı yüzeylerde son kat yüzey elde etmek için kullanılır. Gri renklidir.

ÖZELLİKLERİ

Son katta pürüzsüz bir yüzey sağlar.

Polimer katkılıdır.

İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.

Suya ve dona dayanıklıdır.

UYGULAMA**YÜZEY HAZIRLAMA**

Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, toz, boya gibi maddelerden arındırılmalıdır. Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyde nemlendirme yapıldıktan sonra uygulamaya geçilebilir. Sıvalı yüzeylerde tozumaya karşı önlem alınmalıdır.

HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA

Uygun miktarda su (7,5-8,5 lt su/ 25 kg torba) karıştırma kabına konur. Toz malzeme eklenerek el mikseri ile karıştırılır. 5 dakika dinlendirilen harç homojen kıvama gelinceye dek karıştırılır.

Hazırlanan harç çelik mala ile uygulanır. Uygulama kalınlığı 2-3 mm'dir. Daha kalın uygulamalarda iki kat halinde; ikinci kat ilk kat yeterince çekince uygulanır.

TÜKETİM

1 mm kalınlık için 1,3 kg/m²

TEKNİK DEĞERLER

Parlaklık	Mat; G ₃								
Kuru Film Kalınlığı	> 400; E ₅								
Tane Büyüklüğü, mm	< 1500; S ₃								
Su Buharı Aktarım Hızı, g/(m ² .gün)	15<V ₂ ≤150								
Su Aktarım Hızı, kg/(m ² .saat ^{0,5})	0,5≥W ₂ >0,1								
Çatlak Örtme	A ₀								
CO ₂ Geçirgenliği	C ₀								
Küf Gelişimine Direnç	K ₂								
TS EN 1062-1	G ₃	E ₅	S ₃	V ₂	W ₂	A ₀	C ₀	K ₂	

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 25 kg'lık kraft torbalarda, istenildiği takdirde paletli olarak sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARILAR

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç; su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- FİNEL® DIŞ, uygulaması sıva uygulamasından en az 7 gün sonra yapılmalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Rüzgârlı havalarda FİNEL® DIŞ hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ



TS 7847/ Haziran 2012 /G3-E5-S2-K2

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr