

KAROFİX® RAPID**Çimento Esaslı İlave Özelliklerle Geliştirilmiş Hızlı Priz Alan****Seramik Yapıştırma Harcı****KULLANIM ALANI**

İç mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde, dış mekanlarda zemin uygulamalarında seramik ve fayans kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.

Kuru ve orta derecede ıslak hacimlerde, duvarda çimento bazlı sıva, zeminde çimento bazlı şap ve beton döşeme üzerine uygulanır.

ÖZELLİKLERİ

Kolay hazırlanır.

12 saat içinde kullanıma açılır.

Aynı gün içinde yapıştırma ve derzleme olanağı sağlar.

İç mekanlarda, yatayda ve düşeyde rahatça kullanılır.

Polimer katkılıdır.

UYGULAMA**YÜZEY HAZIRLAMA**

Yüzey; kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.

Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri uygun Entegre Tamir Harçları ile yapılmalıdır.

Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.

Alçı-karton plaka, alçı sıva vb. gibi neme karşı dayanıksız yüzeylere uygulama öncesi PRİMEL 100® uygulanır ve kuruma tamamlanınca (yaklaşık 24 saat) yapıştırma işlemine geçilir.

HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA

Karıştırma kabına önce su koyulur, sonra KAROFİX® RAPID eklenir (6-6,5 lt su/25 kg torba) ve düşük devirli el mikseri ile topaklar giderilinceye kadar karıştırılır. 5 dakika beklenir, homojen bir karışım elde etmek için tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç, yüzeye 8 mm kalınlığa kadar uygulanır, taraklanır ve seramik yapıştırılır. İyi bir yapışma için lastik çekiç ile yüzeye kuvvet uygulanarak uygulama yapılmalıdır.

1.100 cm²'den büyük kaplamalar için çift taraflı yapıştırma yapılmalıdır. Uygulama hızı dikkate alınarak, uygun miktarda harç hazırlanmalı ve geniş alana yayılmamalıdır. Karofix Rapid uygulamasından en az 4 saat sonra derz dolgu uygulamasına geçilir.

TÜKETİM

Tek taraflı uygulama için geçerlidir.

Tarak Ölçüsü	Tüketim (kg/m ²)
3	2-3
4	2-3
6	4-5
8	5-6

TEKNİK DEĞERLER

Açık Bekletme Süresi: Çekme Yapışma Dayanımı, N/mm ² (Min 10 dakika sonra), (EN 1346)	≥ 0,5
Kullanma Süresi, Dakika	< 30
Erken Aderans Dayanımı, N/mm ² (En çok 6 saat sonra sonra), (EN 1348)	≥ 0,5
Aderans Dayanımı/Kuru Ortamda, N/mm ² (EN 1348)	≥ 1
Aderans Dayanımı/İslak Ortamda, N/mm ² (EN 1348)	≥ 1
Aderans Dayanımı/Sıcak Ortamda, N/mm ² (EN 1348)	≥ 1
Aderans Dayanımı/Soğuk Ortamda, N/mm ² (EN 1348)	≥ 1
Kayma, mm (EN 1308)	≤ 0,5
Yangına Tepki	A1

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 25 kg'lık polietilen takviyeli kraft torbalarda, istenildiği takdirde paletli olarak sevk edilir.
- Saklama süresi kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARILAR

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Su emişi ≤0,5 ve >0,5 olan kaplamalar (seramik, granit ve porselen seramik, mermer vb.) için kullanılabilir.
- İdeal bir uygulama için aşağıdaki kaplama alanları kullanıma uygundur:
İç mekan zeminde: Kaplama alanı ≤1200 cm²
Dış mekan zeminde: Kaplama alanı ≤900 cm²
İç mekan duvarda: Kaplama alanı ≤1100 cm²
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.

- İdeal bir uygulama için yüzeye uygulanmış harca 10 dakika içinde kaplama malzemesi yapıştırılmalıdır.
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ



TS EN 12004-1/ Nisan 2017 / C2FT sınıfına uygundur.

C2: İlave özelliklerle geliştirilmiş çimentolu yapıştırıcı

F:Hızlı sertleşen

T: Kayma özelliği azaltılmış

Bayındırlık Poz No: 04.013/1

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy//STANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr