

ENTE GRE SİLİKONLU GRENLİ SON KAT DIŞ CEPHE KAPLAMASI Akrilik Emülsiyon Esaslı, Örtücü, Silikon Katkılı, Su Bazlı, Mat ve Tekstürlü Dış Cephe Duvar Kaplaması

KULLANIM ALANI

Sıva, beton, gaz beton, brüt beton, sunta, betopan, tuğla, macunlu yüzeyler ve eski boyalı dış cephelerde dekoratif ve yüzey koruyucu kaplama olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Akrilik bağlayıcı ve silikon katkı içeren

Yüksek nefes alma özelliğine (su buharı geçirgenliğine) sahip

Su emme özelliği düşük

Atmosfer koşullarına, güneş ışınlarına, sürtünme ve aşınmaya dayanıklı, uygulandığı yüzeyleri koruyan

Uygulama kolaylığına sahip

Yüksek kapatma gücüne sahip

Uygulandığı yüzeylere iyi adere olan

Yüksek kullanım ömrüne sahip bir üründür.

UYGULAMA

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.

Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri, aynı malzeme veya uygun Entegre Tamir Harçları ile yapılmalıdır.

Yeni yapılmış konvansiyonel sıvalı yüzeylerde min. 21 gün (20 °C) sıvanın prizlenmesi için beklenmelidir.

ÜRÜNÜ HAZIRLAMA VE UYGULAMA ŞEKLİ

Boyama öncesi yeni sıvalı yüzeylere ENTE GRE AKRİLİK ESASLI SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI uygulanmalıdır.

Hazırlanmış yüzeylere ENTE GRE SİLİKONLU GRENLİ SON KAT DIŞ CEPHE KAPLAMASI ilk kat uygulama için; % 40 hacimde su ile inceltiilerek posteki rulo ile uygulama yapılmalıdır.

Katlar arası bekleme süresi sonrasında istenilen kaplama kalınlığı ve yüzey dokusuna göre ikinci kat uygulaması için ENTE GRE SİLİKONLU GRENLİ SON KAT DIŞ CEPHE KAPLAMASI hacimce % 10-15 su ile inceltiilerek posteki veya mercan rulo ile uygulama yapılır.

Ortam ısı ve nemine bağlı olarak katlar arasında minimum 6 saat beklenmelidir.

TÜKETİM

Tek katta 1 kg ile 0,8-1 m²

TEKNİK DEĞERLER

Görünüm	Mat, renkli ve tekstürlü					
Kimyasal Yapısı	Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkı					
Yoğunluk	1,95 ± 0,02 g/m ³					
Kuruma Süresi (20 °C'de % 50 RH)	Min. 24 saat					
Katlar Arası Bekleme Süresi	Min. 6 saat (20 °C'de % 50 RH)					
İnceltici	Su					
İnceltme Oranı	% 10-15'lik ilk kat için % 40 inceltme					
Önerilen Uygulama Katı	2 kat					
G3	E5	S3	V2	W3	A0	C0

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 25 kg'lık plastik ambalajlarda sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında saklanmalıdır.

UYARILAR

- Kullanılmadan önce boya, kutu içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Rüzgârlı ve direkt güneş ışığında uygulamadan kaçınılmalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Uygulama araçlarınızı kullanımdan hemen sonra su ile temizleyiniz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ



TS 7847 / G3-E5-S3-V2-W3-A0-C0

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr