

ENTE GRE SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

Akrilik Emülsiyon Esaslı, Silikon Katkılı, Yüksek Örtücülük Değerine Sahip, Su Bazlı Dış Cephe Boyası

KULLANIM ALANI

Sıva, beton, gazbeton, brüt beton, sunta, betopan, tuğla, macunlu yüzeyler ve eski boyalı dış cephelerde dekoratif ve yüzey koruyucu boya olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Akrilik bağlayıcı ve silikon katkı içeren

Yüksek nefes alma özelliğine (su buharı geçirgenliğine) sahip

Su emme özelliği düşük

Atmosfer koşullarına, güneş ışınlarına, sürtünme ve aşınmaya dayanıklı, uygulandığı yüzeyleri koruyan

Kir tutmama özelliği ile estetik görünümün korunmasını sağlayan

Uygulama kolaylığına sahip

Yüksek kapatma gücüne sahip

Uygulandığı yüzeylere iyi adere olan

Yüksek kullanım ömrüne sahip bir üründür.

UYGULAMA

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.

Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri, aynı malzeme veya uygun Entegre Tamir Harçları ile yapılmalıdır.

Yeni yapılmış konvansiyonel sıvalı yüzeylerde min. 21 gün (20 °C) sıvanın prizlenmesi için beklenmelidir.

ÜRÜNÜ HAZIRLAMA VE UYGULAMA ŞEKLİ

Boyama öncesi yeni sıvalı yüzeylere ENTE GRE AKRİLİK ESASLI SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI uygulanmalıdır.

Hazırlanmış yüzeylere ENTE GRE SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI hacimce % 10-20 su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanmalı ve katlar arasında ısı ve rutubete bağlı olarak minimum 6 saat beklenmelidir.

TÜKETİM

Tek katta 1 lt ile 10-12 m²

TEKNİK DEĞERLER

Görünüm	Mat ve renkli					
Kimyasal Yapısı	Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkı					
Yoğunluk	1,60 ± 0,012 g/m ³					
Kuruma Süresi (20 °C'de % 50 RH)	Min 24 saat					
Katlar Arası Bekleme Süresi	Min 6 saat (20 °C'de % 50 RH)					
İnceltici	Su					
İnceltme Oranı	% 10-20					
Önerilen Uygulama Katı	İki kat (Alt yüzey durumuna bağlı olarak değişebilir)					
G3	E2	S1	V1	W2	A0	C0

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 15 lt'lik plastik ambalajlarda sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında saklanmalıdır.

UYARILAR

- Kullanılmadan önce boya, kutu içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Uygulama araçlarınızı kullanımdan hemen sonra su ile temizleyiniz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ

TS 7847 / G3-E2-S1-V1-W2-A0-C0



Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr