

**SATENPER®****Saten Alçı****(Boyaya Hazır Yüzey Verir)****KULLANIM ALANI**

İç mekanlarda alçı veya çimento bazlı sıvalarda ince sıva ile kaplanmış yüzeylerde, son kat olarak kullanılır.

**ÖZELLİKLERİ**

Uzun kullanım süresi ve macun kıvamı ile rahat ve kolay uygulama sağlar.

Boya öncesi mükemmel sonuç verir.

**UYGULAMA****YÜZEY HAZIRLAMA**

Yüzey; kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.

**HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA**

Karıştırma kabına önce su koyulur, sonra SATENPER® eklenir (15,5-16,5 lt su/30 kg torba) ve topaklar giderilinceye kadar karıştırılır. 5 dakika beklenir, homojen bir karışım elde etmek için tekrar karıştırılır.

Hazırlanan harç çelik mala ile 1-2 mm kalınlığında yüzeye tatbik edilir.

Boya öncesinde yüzey ince bir zımpara ile yoklanarak uygulama tamamlanır.

**TÜKETİM**

1 mm sıva kalınlığı için yaklaşık 1,0 kg/m<sup>2</sup>

**TEKNİK DEĞERLER**

<b>Basınç Dayanımı, N/mm<sup>2</sup></b>	≥ 2,0
<b>Eğilme Dayanımı, N/mm<sup>2</sup></b>	≥ 1,0
<b>Priz Başlangıç Süresi, dk</b>	> 20
<b>Yangına Tepki</b>	A1

**AMBALAJLAMA VE SAKLAMA**

- 30 kg'lık PP torbalarda, istenildiği takdirde paletli olarak sevk edilir.

- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 6 ay, torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.

### **UYARILAR**

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- SATENPER® , üzerine yapılacak olan uygulamalar için ortam sıcaklığına bağlı olarak en az 3 gün bekletilmelidir.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

### **UYGUNLUK BELGESİ**



**TS EN 13279-1/ Şubat 2009 / C6-20-2,0**  
**Bayındırlık Poz No: 04.458/E**

---

*Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.*

*Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.*

**ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.**

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 [www.entegreharc.com.tr](http://www.entegreharc.com.tr)