

**CAMSERFİX®****Çimento Esaslı Hazır Cam Tuğla Öorme ve Derz Dolgu Harcı****KULLANIM ALANI**

Bütün mekanlarda, cam tuğla öormede ve derzlerin doldurulmasında kullanılır.

**ÖZELLİKLERİ**

Kullanımı rahat ve kolaydır.

Tek ürün ile hem yapıştırma hem derz dolgu işlevini görür.

İç ve dış mekanlarda güvenle kullanılabilir.

**UYGULAMA****YÜZEY HAZIRLAMA**

Örgü malzemesi; kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.

**HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA****Örgü harcı için;**

Karıştırma kabına uygun miktarda su ve toz eklenerek (7 lt su / 20 kg toz) el mikseri ile homojen hale gelinceye dek karıştırılır. 5 dk. dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılan harç, cam tuğlaya 3-10 mm kalınlığında uygulanarak öorme işi yapılır. Öorme işleminden en az 24 sonra derz uygulamasına geçilir.

**Derz dolgusu için;**

Karıştırma kabına uygun miktarda su ve toz eklenerek (7,5-8 lt su / 20 kg toz) el mikseri ile homojen hale gelinceye dek karıştırılır. 5 dk. dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılan harç, kauçuk uçlu spatula ile uygulanır. 45 dk sonra nemli bir sünger ile yüzey nemlendirilir.

**TÜKETİM**

8 mm derz kalınlığı için 2 kg/m<sup>2</sup>

**TEKNİK DEĞERLER**

|   |            |
|---|------------|
| Kuru Birim Ağırlığı, kg/m <sup>3</sup>          | 1100 ± 200 |
| Yaş Birim Ağırlığı, kg/m <sup>3</sup>           | 1700 ± 200 |
| Basınç Dayanımı (Örgü Harcı), N/mm <sup>2</sup> | > 15       |
| Bağ Dayanımı (Örgü Harcı), N/mm <sup>2</sup>    | > 0,3      |

## **AMBALAJLAMA VE SAKLAMA**

- 25 kg'lık polietilen takviyeli kraft torbalarda, istenildiği takdirde paletli olarak sevk edilir.
- Saklama süresi; kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 6 ay, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

## **UYARILAR**

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Derz uygulaması için en az 24 saat beklenmelidir.
- Yüksek performans için uygulama yüzeyi 1 gün sonra nemlendirilmelidir.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

## **UYGUNLUK BELGESİ**



*Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.*

*Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.*

### **ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.**

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31

[www.entegreharc.com.tr](http://www.entegreharc.com.tr)