

ŞAPSER® RAPID

Çimento Esaslı, Kolay Kullanım İmkânı Veren, Hızlı Sertleşen Şap

KULLANIM ALANI

İç ve dış mekânlarda, hızlı sonuç alınması gereken zeminlerde düzgün bir yüzey elde etmek için kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Kullanıma hazırdır.

Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.

6 saat içinde yaya trafiğine uygun hale gelir.

24 saat içinde son kat kaplama yapılabilir.

UYGULAMA**YÜZEY HAZIRLAMA**

Uygulanacak yüzey sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Yüzey; boya, toz ve aderans azaltıcı maddelerden arındırılmalıdır.

Eski zeminlerde gerekli tamiratlar uygun Entegre Tamir Harçları ile yapılmalıdır.

HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA

Uygun devirde el mikseri ile 2-3 dakika içinde karıştırılarak hazırlanan harç (3-3,5 lt su / 25 kg torba)

3-10 cm kalınlığında yüzeye serilir, sıkıştırılır ve masterlanır. Hazırlanan harcın 10 dakika içinde sertleşmeye başlayacağı düşünülerek, kullanılabilecek miktarda harç hazırlanmalıdır.

Yüzey sertleştiğinde, mekanik perdah ile düzgünleştirme yapılır.

TÜKETİM

1 cm kalınlık için 18,0 kg/m²

TEKNİK DEĞERLER

| | |
|---|-----|
| Eğilme Dayanımı, N/mm ² | ≥ 3 |
| Basınç Dayanımı, N/mm ² (1 gün) | ≥ 4 |
| Basınç Dayanımı, N/mm ² (28 gün) | ≥ 7 |
| Bağ Dayanımı, N/mm ² | ≥ 1 |

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 25 kg'lık torbalarda, istenildiği takdirde paletli veya sling-bag olarak sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARILAR

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Çok geniş alanlardaki uygulamalarda, uygun aralıklarla dilatasyon oluşturulması tavsiye edilir. (25 m² den büyük alanlarda)
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ



TS EN 13813 /Aralık 2004 / CT-C7-F3

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/STANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr