

PRİMEL 200®**Aderans Ve Su Geçirimsizliğini Arttıran Kopolimer Dispersiyon
(Aderans Ve Su Geçirimsizliğini Arttıran Çok Amaçlı Bağlayıcı Katkı Malzemesi)****KULLANIM ALANI**

Sıva uygulamaları öncesinde PRİMEL® toz ile ön serpme hazırlanmasında,
Sıva harçlarında aderans ve mukavemet performansının artırılmasında,
Eski ve taze betonun uyumlandırılmasında,
Şap hazırlanırken yapışma ve yüzey performansının artırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Şap ve sıvalarda bağlayıcı katkı malzemesi olarak performans artırır.
Çatlama ve aşınmalara karşı direnci artırır.
Mükemmel aderans ve elastikiyet sağlar.

UYGULAMA

Alçı ve çimentolu sıvalar öncesi ön serpme olarak kullanımında;
PRİMEL 200®/Su:1/3 oranında inceltiip PRİMEL® toz ile karıştırılarak hazırlanır ve serpme olarak elle veya trolen ile yüzeye uygulanır. Kuruduktan sonra sıva uygulamasına geçilir.
Sıva ve şap uygulamaları için PRİMEL 200®/Su: 1/24 oranında hazırlanan sıvı harç suyu olarak kullanılır.

TÜKETİM

Yaklaşık 150 gr/m² Primel için
Yaklaşık 100 gr/m² Şap için

TEKNİK DEĞERLER

pH	≈6
Yoğunluk, kg/lt	≈1,08
Kuruma Süresi (Serpme için), saat	≈1

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 30 litrelik plastik bidonlarda ambalajlanır.
- Saklama süresi; kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

UYARILAR

- Uygulamanın +5 °C, +30 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Uygulama yüzeyi tozsuz, kuru, temiz olmalıdır.
- Dondan korunmalıdır.
- Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanmalıdır.
- Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Ağız sıkı kapatılmış kapta koruyunuz.
- Göz ve deri temasından sakınınız.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ



Bayındırlık Poz No: 04.613/A

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTE GRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr