ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

FLOORSER® 3-30 MM

Çimento Esaslı Hazır Kendiliğinden Yayılabilen Erken Priz alan Tesviye Şapı

ZEMİN ÇÖZÜMLERİ

Kullanım Alanları

Hafif yüke maruz zeminlerde, küçük garajlarda, atölye, depo ve konutlarda eski ve yeni beton yüzeylerin istenilen düzgünlüğe getirilmesinde ve çeşitli zemin kaplamalarına hazırlanmasında kullanılır.

Özellikleri

- Alt zeminlerin pürüzlerini kapatarak düzgün bir yüzey sağlar.
- İlk prizi 3 saat içerisinde alır.
- Kolay uygulama ile fazla işçilik gerektirmez.
- Aşınma direnci ve yüzey sertliği yüksektir.
- Halı, parke, epoksi, seramik, kalın PVC vb. kaplamalar öncesi uygun zemin sağlar.
- 3-30 mm kalınlığında uygulanır.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Uygulanacak yüzey; sağlam, temiz, kuru ve kürü tamamlanmış olmalıdır. Yüzey; boya, toz ve aderans azaltıcı maddelerden arındırılmalıdır.
Eski zeminlerde gerekli tamiratlar uygun Entegre Tamir Harçları ile yapılmalıdır.
Çok düzgün yüzeylerde pürüzlendirme gereklidir. Uygulamaya geçilmeden önce yüzey PRİMEL SL® ile astarlanıp, astarın kurumasını takiben FLOORSER® (3-30 mm) uygulanmalıdır.

Harç Hazırlama ve Uygulama

Karışım suyuna toz eklenerek (5,5-6 lt su/25 kg torba) orta devirli el mikseri ile 3-5 dakika karıştırılır. 4-5 dakika dinlenmeye bırakılıp 1 dk yeniden karıştırılır.
Akıcı harç yüzeye dökülür. Kenarlara polistiren köpük kullanımı önerilir. Hava kabarcıklarını engellemek için yüzeye kirpi rulo uygulanır. Eğer iki kat uygulama gerekli ise birinci katın kuruması beklenmelidir.

Tüketim

1 mm kalınlık için 1,7 kg/m^2, PRİMEL SL® 100 gr/m^2

Teknik Değerler

Eğilme Dayanımı, N/mm^2	≥ 6
Basınç Dayanımı, N/mm^2	≥ 25
Bağ Dayanımı, N/mm^2	≥ 0,8

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.
Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Ambalajlama ve Saklama

- 25 kg'lık polietilen takviyeli kraft torbalarda, paletli sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak ve zemine doğrudan temas etmemesi şartıyla üretim tarihinden itibaren 6 ay, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Uyarılar

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Hazırlanan harç, 15-20 dakika içerisinde tüketilmelidir.
- Büyük alanlarda, kot farkı oluşmaması ve düzgün uygulama yapılabilmesi için maksimum 25 m^2 de bir kot ölçümü yapılmalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Çok geniş alanlardaki uygulamalarda, uygun aralıklarla dilatasyon oluşturulması tavsiye edilir. (25 m^2den büyük alanlarda)
- Rüzgârlı havalarda FLOORSER® 3-30 hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri

TS EN 13813 / Aralık 2004 / CT-C25-F6 sınıfına uygundur.

Bayındırlık Poz No: 04.613/3C

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.
Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.