ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

ŞAPSER® RAPID

Çimento Esaslı Kolay Kullanım İmkânı Veren, Hızlı Sertleşen Hazır Şap

ZEMİN ÇÖZÜMLERİ

Kullanım Alanları

İç ve dış mekânlarda, hızlı sonuç alınması gereken zeminlerde yüzey düzgünlüğü elde etmek için kullanılır.

Özellikleri

- Kullanıma hazırdır.
- Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
- 6 saat içinde yaya trafiğine uygun hale gelir.
- 24 saat içinde son kat kaplama yapılabilir.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Uygulanacak yüzey sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Yüzey; boya, toz ve aderans azaltıcı maddelerden arındırılmalıdır.

Eski zeminlerde gerekli tamiratlar uygun Entegre Tamir Harçları ile yapılmalıdır.

Harç Hazırlama ve Uygulama

Uygun devirde el mikseri ile 2-3 dakika içinde karıştırılarak hazırlanan harç (3-3,5 lt su / 25 kg torba) 3-10 cm kalınlığında yüzeye serilir, sıkıştırılır ve mastarlanır. Hazırlanan harcın 10 dakika içinde sertleşmeye başlayacağı düşünülerek, kullanılabilecek miktarda harç hazırlanmalıdır. Yüzey sertleştiğinde, mekanik perdah ile düzgünleştirme yapılır.

Tüketim

1 cm kalınlık için 18 kg/m^2

Teknik Değerler

Eğilme Dayanımı, N/mm^2	≥ 3
Basınç Dayanımı, N/mm^2	≥ 7
Yangına Tepki Sınıfı	A1

Ambalajlama ve Saklama

- 25 kg'lık torbalarda, paletli sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak ve zemine doğrudan temas etmemesi şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Uyarılar

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Çok geniş alanlardaki uygulamalarda, uygun aralıklarla dilatasyon oluşturulması tavsiye edilir. (25 m^2 den büyük alanlarda)
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri

TS EN 13813 / Aralık 2004 / CT-C7-F3

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.
Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.