ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

SUTOP EBT-1N

Polimer Modifiyeli Bitüm Emülsiyon Su Yalıtım Malzemesi (Nem Bariyeri)

SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ

Kullanım Alanları

- Temel-perde duvarlarda.
- Bahçe ve istinat duvarlarında.
- Rutubet ve neme karşı koruyucu olarak

Özellikleri

- Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
- Uygulanan yüzeye tam yapışır.
- Su bazlı bir ürün olup çevre dostudur.
- UV dayanımı sınırlıdır, uygulama sonrası muhakkak üzeri kapatılmalıdır.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Uygulanacak olan yüzey sağlam, yüzeye yapışmayı engelleyecek her türlü yağ, gres, pas, parafin, boya, bitüm kalıntılarından arındırılmış ve tüm gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır. Daha iyi yapışma sağlamak için uygulama yapmadan önce yüzeye SUTOP® EBT-1N'nin kendisi 1:5 oranında su ile inceltilerek astar olarak sürülmesi önerilir. Kuruma sonrası uygulamaya geçilmelidir.

Uygulama Koşulları

- Donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Yüzey yapışmayı önleyici malzemelerden ve tozlardan arındırılmış kuru bir şekilde olmalıdır.
- Negatif taraftan su veya su buharı gözlenen alanlarda gerekli önlemler alınmalıdır.
- Uygulama öncesi zemin nemi ve aderansı kontrol edilmeli, çiğ noktası tayin edilmelidir.
- Bu ürün sadece tecrübeli profesyoneller tarafından uygulanmalıdır.
- Daha detaylı bilgi için güvenlik bilgi föyünü inceleyiniz.

Uygulama Detayları

Ürün 400-600 devir/dk'lık bir karıştırıcı ile homojen bir karışım elde edilene kadar (yaklaşık 5 dakika) karıştırılmalıdır. Karışım uzun süre bekletilmeden kullanılmalı ve 1-2 saat içinde tüketilmelidir. Hazırlanan harç, astar ile düzeltilmiş yüzeye uygulanır.

Tüketim

Minimum 2 kat uygulamada sarfiyat 1,5-2 kg/m^2 'dir. (Yüzey özelliğine ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.)

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.
Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Ambalajlama ve Saklama

- 18 kg plastik kova.
- Açılmamış ve güneş görmeyen ortamda raf ömrü 12 aydır.

Uyarılar

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Uygulamanın +5 °C, +30 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Sevkiyatı yapılırken saklama koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.
- Henüz uygulanmamış ürün doğrudan güneş altında bekletilmemelidir.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Doğrudan solumayınız.
- Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.
Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.