

FLOORSER® (3-15 MM)

Çimento Esaslı Hazır Kendiliğinden Yayılabilen Tesviye Şapı

KULLANIM ALANI

Hafif yüke maruz zeminlerde, yoğun trafiğe maruz kalmayan garajlarda, atölye, depo ve konutlarda eski ve yeni beton yüzeylerin istenilen düzgünlüğe getirilmesinde ve çeşitli zemin kaplamalarına hazırlanmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Alt zeminlerin pürüzlerini kapatarak düzgün bir yüzey sağlar.

Kolay uygulama ile fazla işçilik gerektirmez.

Aşınma direnci ve yüzey sertliği yüksektir.

Halı, parke, epoksi, seramik, kalın PVC vb. kaplamalar öncesi uygun zemin sağlar.

3-15 mm kalınlığında uygulanır.

UYGULAMA

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulanacak yüzey; sağlam, temiz, kuru ve kürü tamamlanmış olmalıdır.

Yüzey; boya, toz ve aderans azaltıcı maddelerden arındırılmalıdır.

Eski zeminlerde gerekli tamiratlar uygun Entegre Tamir Harçları ile yapılmalıdır.

Çok düzgün yüzeylerde pürüzlendirme gereklidir. Uygulamaya geçilmeden önce yüzey PRİMEL SL® ile astarlanıp, astarın süt görünümü kaybolunca FLOORSER® (3-15 mm) uygulanmalıdır.

HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA

Karışım suyuna toz eklenerek (5,5 lt su/25 kg torba) orta devirli el mikseri ile 3-5 dakika karıştırılır.

4-5 dakika dinlenmeye bırakılıp 1 dk yeniden karıştırılır.

Akıcı harç yüzeye dökülür. Kenarlara polistiren köpük kullanımı önerilir. Hava kabarcıklarını engellemek için yüzeye kirpi rulo uygulanır. Eğer iki kat uygulama gerekli ise birinci katın kurumması beklenmelidir.

TÜKETİM

1 mm kalınlık için 1,7 kg/m², PRİMEL SL® 100 gr/m²

TEKNİK DEĞERLER

Eğilme Dayanımı, N/mm ²	≥ 6
Basınç Dayanımı, N/mm ² (28 gün)	≥ 20
Bağ Dayanımı, N/mm ²	≥ 0,8

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 25 kg'lık polietilen takviyeli kraft torbalarda, istenildiği takdirde paletli veya sling-bag olarak sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 6 ay, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARILAR

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Hazırlanan harç, 20 dakika içerisinde tüketilmelidir.
- Büyük alanlarda, kot farkı oluşmaması ve düzgün uygulama yapılabilmesi için maksimum 25 m² de bir kot ölçümü yapılmalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Çok geniş alanlardaki uygulamalarda, uygun aralıklarla dilatasyon oluşturulması tavsiye edilir. (25 m²den büyük alanlarda)
- Rüzgârlı havalarda FLOORSER® (3-15 mm) hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ



TS EN 13813 /Aralık 2004 /CT-C20-F6
Bayındırlık Poz No: 04.613/3C

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr