

FUGAFIX® POOL**Çimento Esaslı Havuz Uygulamaları İçin Geliştirilmiş Yüksek Performanslı****Derz Dolgusu****(1-6 mm Kalınlık İçin 23 Farklı Renk Seçeneği)****KULLANIM ALANI**

Özellikle havuz, sauna, kaplıca gibi yoğun nemin bulunduğu mekanlarda ve teras, balkon, bahçe vb. açık alanlarda kaplama malzemelerinin derzlerini doldurmak için kullanılır.

Ayrıca yüksek performansı ve su itici özelliği ile bütün mekanlarda; seramik, granit seramik, doğal taş, porselen, mermer gibi kaplama malzemelerin derz uygulamalarında kullanılabilir.

Alttan ısıtılmalı sistemlerde, yoğun trafiğe maruz zeminlerde, soğuk hava depolarında, titreşime maruz zeminlerde, seramik tadilat uygulamalarında kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

Elastik yapıya sahiptir.

Havuz uygulamalarında mükemmel performans sağlar.

Seramik üstü seramik uygulamalarında kullanılabilir.

Küf ve mantar oluşumunu karşı dirençlidir.

Pürüzsüz ve parlak bir yüzey sağlar.

Aşınma direnci yüksektir.

Yüksek oranda su iticidir.

Suya ve dona dayanıklıdır.

UYGULAMA**YÜZEY HAZIRLAMA**

Uygulama öncesi derz boşlukları arasında bulunabilecek toz, talaş, inşaat-çimento artıkları kazınıp fırça ile temizlenmelidir.

Uygulama öncesi gerekli ise derz boşlukları su ile nemlendirilmelidir.

HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA

- Karıştırma kabına önce su koyulur, sonra FUGAFIX® POOL eklenir (5,5-6,5 lt su/20 kg torba) ve topaklar giderilinceye kadar karıştırılır. Karıştırmak için düşük devirli mikser kullanılması önerilir. 5 dk beklenir, homojen bir karışım elde etmek için tekrar karıştırılır.
- Hazırlanan harç, uygun kalınlıkta kauçuk uçlu spatula veya lastik mala ile uygulanır.
- Uygulamadan yaklaşık 25 dk sonra nemli bir sünger ile yüzey temizlenir. Yüzeyi ısınmış veya su emme oranı yüksek kaplama malzemelerinde ve uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
- Silme işlemi zamanından önce veya çok sulu süngerle yapıldığında derz yüzeyinde dalgalanma problemi ile karşılaşılabilir. Sünger sık aralıklarla temizlenmelidir.

- FUGAFIX® POOL 'un derz aralığından boşalmayacak kadar kurduğundan emin olduktan sonra, yüzeyde kalan kalıntılar kuru bir bez ile temizlenmelidir. Yüksek performans için uygulama yüzeyi 1 gün sonra nemlendirilmelidir.
- Yüzey temizleme işleminin yeterli yapılmadığı durumlarda, kaplama üzerindeki derz dolgu kalıntıları 10 gün sonra uygun bir çimento leke temizleyicisi (PRİMEL 300®) ile temizlenebilir.

TÜKETİM

Tüketim Miktarı (gr/m ²)					
Seramik Ebadı (cm)	Derz Aralığı(mm)				
	1 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
10*20	165	500	670	830	1000
15*15	150	440	590	740	880
15*20	130	390	520	650	780
20*20	110	330	440	550	660
20*25	100	300	400	500	600
20*30	95	280	370	470	560
33*33	70	200	270	340	400

* 10 mm kalınlığındaki düşük su emmeli kaplama malzemesi referans alınmıştır.

(Diğer ebatlar için, kataloğun arkasındaki Derz Dolgu Tüketim Hesaplaması'na bakınız.)

TEKNİK DEĞERLER

Kullanım Süresi, saat	< 2
Su Emme, 30 dk sonra, gr (EN 12808-5)	≤ 2
Su Emme, 240 dk sonra, gr (EN 12808-5)	≤ 5
Büzülme, mm/m (EN 12808-4)	≤ 3
Kuru Depolamadan Sonra Eğilme Dayanımı, N/mm ² (EN 12808-3)	≥ 2,5
Donma-Çözülme Çevriminden Sonra Eğilme Dayanımı, N/mm ² (EN 12808-3)	≥ 2,5
Kuru Depolamadan Sonra Basınç Dayanımı, N/mm ² (EN 12808-3)	≥ 15
Donma-Çözülme Çevriminden Sonra Basınç Dayanımı, N/mm ² (EN 12808-3)	≥ 15
Aşınma Direnci, mm ³ (EN 12808-2)	≤ 1000

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 5 kg'lık polietilen torba, 10 ve 20 kg'luk polietilen takviyeli kraft torbalarda, istenildiği takdirde paletli veya sling-bag olarak sevk edilir.
- Saklama süresi kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 6 ay, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARILAR

- Hazırlanan harç ierisine hibir yabancı malzeme (kire, imento, alı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım suresi geirilmiş har; su veya kuru har ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Yapıştırma iřleminden sonra derz uygulaması iin en az 24 saat beklenmelidir.
- Uygulamanın +5  C, +35  C arası sıcaklıkta yapılması  nerilir.
- Donmuř yzeylere uygulanmamalıdır.
- Kirlenmiř derzlerin temizlenmesinde uygun bir imento temizleyicisi kullanılmalıdır.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dıřına ıkmayınız.
- Direkt solumayınız. G zle teması halinde g z bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora bařvurunuz.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Daha fazla bilgi iin rn gvenlik f yn isteyiniz.
- Diğerk tm uygulama kořulları ile ilgili ve teknik sorularınız iin bize danıřınız.

UYGUNLUK BELGESİ



TS EN 13888 / Mart 2010 CG2WA sınıfına uygundur.

CG2WA: Azaltılmış Su Emme Ve Yksek Ařınma Dayanımı İlave Nitelikli

Geliřtirilmiş imentolu Derz Dolgu Malzemesi

Bayındırlık Poz No: 04.013/2

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiřtir. rnn, belirtilen amaların dıřında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama řartlarının saėlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluřan zararlardan Entegre sorumlu deėildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan gncelleme ve deėiřtirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HAR SANAYİ VE TİC. A.ř.

Hseyinli K y Beykoz Cad. No:222/4 34799 ekmek y/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr