

**RENDERCOAT® 2MM**

**Çimento Esaslı Hazır Kaplama Sıvası  
(Cephelerde Doğal Dekoratif Beyaz Görünüm)**

**KULLANIM ALANI**

Tüm yapıların dış cephelerinde ve ısı yalıtım sistemlerinde son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak kullanılır.

**ÖZELLİKLERİ**

Suya ve donmaya karşı yüksek dayanımlıdır.

Doğal ve dekoratif görünüme sahiptir.

Kolay uygulanır.

**UYGULAMA****YÜZEY HAZIRLAMA**

Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, toz, boya gibi maddelerden arındırılmalıdır. Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Sıvalı yüzeylerde tozumaya karşı önlem alınmalıdır. Tozuma, fırça ile giderilmelidir. Brüt beton yüzeylerde dolgu amaçlı uygun Entegre Tamir Harçları uygulanabilir. Yüzeyde nemlendirme yapıldıktan sonra uygulamaya geçilebilir.

**HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA**

Uygun miktarda su (6,5-7 lt su/25 kg torba) karıştırma kabına konur. Toz malzeme eklenerek düşük devirli el mikseri ile karıştırılır. 5 dakika dinlendirilen harç homojen kıvamda gelinceye dek karıştırılır. Hazırlanan harç çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta uygulanır. Uygulama kalınlığı 2 mm'dir.

**TÜKETİM**

2-3 kg/m<sup>2</sup>

**TEKNİK DEĞERLER**

<b>Parlaklık</b>	Değer aranmaz.						
<b>Kuru Film Kalınlığı</b>	> 400; E <sub>5</sub>						
<b>Tane Büyüklüğü, mm</b>	>1500 S <sub>4</sub>						
<b>Su Buharı Aktarım Hızı, g/(m<sup>2</sup>.gün)</b>	V <sub>0</sub>						
<b>Su Aktarım Hızı, kg/(m<sup>2</sup>.saat<sup>0,5</sup>)</b>	W <sub>0</sub>						
<b>Çatlak Örtme</b>	A <sub>0</sub>						
<b>CO<sub>2</sub> Geçirgenliği</b>	C <sub>0</sub>						
<b>Küf Gelişimine Direnç</b>	K <sub>2</sub>						
<b>TS EN 1062-1</b>	<b>E5</b>	<b>S4</b>	<b>V0</b>	<b>W0</b>	<b>A0</b>	<b>C0</b>	<b>K<sub>2</sub></b>

## **AMBALAJLAMA VE SAKLAMA**

- 25 kg'lık polietilen takviyeli kraft torbalarda, istenildiği takdirde paletli veya sling-bag olarak sevk edilir.
- Saklama süresi kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

## **UYARILAR**

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- RENDERCOAT® 2MM uygulaması sıva uygulamasından en az 7 gün sonra yapılmalıdır.
- Sıvanın dayanıklılığı açısından uygulama sonrası 3 gün içerisinde, hava koşullarına bağlı olarak, yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Rüzgârlı havalarda RENDERCOAT® 2MM hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili teknik sorularınız için bize danışınız.

## **UYGUNLUK BELGESİ**



TS 7847 /Haziran 2012 /E5-S4-K2  
Bayındırlık Poz No: 04.476/A

*Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.*

*Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.*

**ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.**

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 [www.entegreharc.com.tr](http://www.entegreharc.com.tr)