

ENTE GRE AKRİLİK ESASLI SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI

Akrilik Emülsiyon Esaslı, Dolgulu, Beyaz Renkli Silikon Katkılı, Su Bazlı
Dış Cephe Astarı

KULLANIM ALANI

Duvar, tavan, sıva, beton, brüt beton, alçı sıva, alçıpan, sunta, mdf, betopan, tuğla, macunlu yüzeyler ve eski boyalı dış cephe yüzeylerde kullanılan astardır.

ÖZELLİKLERİ

Akrilik bağlayıcı ve silikon katkı içeren
Yüzeyde bulunan serbest tozları bağlayan
Üzerine gelecek son kat boyanın alt yüzeye yapışmasını sağlayan
Son kat boya sarfiyatını azaltan
Nefes alma özelliğine (su buharı geçirgenliğine) sahip
Su emme özelliği düşük
Uygulama kolaylığına sahip
İçerdiği dolgu maddeleri nedeniyle yüksek örtücülük değerine sahip
Uygulandığı yüzeylere iyi adere olan bir astardır.

UYGULAMA

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.

Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri, aynı malzeme veya uygun Entegre Tamir Harçları ile yapılmalıdır.

ÜRÜNÜ HAZIRLAMA VE UYGULAMA ŞEKLİ

ENTE GRE AKRİLİK ESASLI SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI hacimce % 20 oranında su ile inceltilir ve rulo, fırça veya pistole ile tek kat uygulama yapılır.

TÜKETİM

Tek katta 1 kg ile 13-15 m²

TEKNİK DEĞERLER

Görünüm	Dolgulu beyaz renkli
Kimyasal Yapısı	Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkı
Renk	Beyaz
İnceltici	Su
İnceltme Oranı	% 20
Yoğunluk	1,58 ± 0,02 g/m ³
Kuruma Süresi (20 °C'de % 50 RH)	Min. 24 saat (20 °C'de % 50 RH)
Katlar Arası Bekleme Süresi	Min. 3-4 saat (20 °C'de % 50 RH)
Önerilen Uygulama Katı	Tek kat

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 15 lt'lik plastik ambalajlarda sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında saklanmalıdır.

UYARILAR

- Kullanılmadan önce boya, kutu içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Uygulama araçlarınızı kullanımdan hemen sonra su ile temizleyiniz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ



Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr