

MAHYA HARCİ**Çimento Esaslı Polimer Katkılı Mahya Yapıştırma Harcı****KULLANIM ALANI**

Çatı mahyalarının yapıştırılmasında ve sabitlenmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek yapışma kabiliyetine sahiptir.

Kiremit rengine yakın olması sebebiyle çatıyı görsel olarak tamamlar.

Kolay hazırlanıp uygulanır.

UYGULAMA**YÜZEY HAZIRLAMA**

Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.

Uygulama yüzeyi su ile nemlendirilmelidir.

HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA

MAHYA HARCİ mala veya elektrikli karıştırıcı ile karıştırılır. (6-6,5 lt su / 25 kg torba).

Harç hazırlanırken:

- Kaba önce su koyulur, sonra MAHYA HARCİ eklenir. Topaklanma kalmayacak şekilde iyice karıştırılır.
- 5 dakika beklenir, homojen bir karışım elde etmek için tekrar karıştırılır.
- Mahyalar, çatı omurgasına yerleştirilirken MAHYA HARCİ ile girintilerinden birbirine yapıştırılır.
- Mahya yanları boşluk kalmayacak şekilde MAHYA HARCİ ile doldurulur.
- 1 saat sonra nemli sünger ile son şekli verilir.

TÜKETİM

1 adet mahya için ort 600 gr.

TEKNİK DEĞERLER

Renk	Kiremit rengi
Kullanım Süresi, saat	≤ 2
Kabuklaşma Süresi, saat	Ort. 1

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 25 kg'lık kraft torbalarda, istenildiđi takdirde paletli olarak sevk edilir.
- Saklama süresi kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.

UYARILAR

- Hazırlanan sıva içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Uzun süre güneşe maruz kalmış ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, hiçbir suretle tekrar kullanılamaz.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ



Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr