

PRİMEL®**Çimento Esaslı Ön Serpme****KULLANIM ALANI**

Çimento esaslı sıva uygulamaları öncesinde; gazbeton ve bims yüzeylerde, su ile karıştırılarak kullanılır.

Parlak brüt yüzeylerde doğrudan kullanımı ile birlikte, beton tavan ve duvarlarda PRİMEL 200® (PRİMEL 200® /Su: 1/3 oranında inceltilmektedir) ile karıştırılarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Sıva öncesi yüzey hazırlığında sağlam bir zemin oluşturur.

Maliyet avantajı sağlar.

Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.

UYGULAMA**YÜZEY HAZIRLAMA**

Yüzey; kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.

Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri uygun Entegre Tamir Harçları ile yapılmalıdır.

Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.

HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA

PRİMEL®, su veya PRİMEL 200® ile elektrikli karıştırıcı vasıtasıyla karıştırılır (13-14 lt PRİMEL 200®/50 kg torba veya 12,5-13,5 lt su/50 kg torba).

5 dakika dinlendirilir ve homojen bir karışım için tekrar karıştırılır. PRİMEL®, mala veya trolen ile uygulanır.

TÜKETİM

Mala ile yaklaşık 3,5-4 kg/m², trolen ile yaklaşık 2,5-3 kg/m².

TEKNİK DEĞERLER

Sertleşmiş Harcın Boşluklu Birim Hacim Ağırlığı, kg/m ³	1800 ± 200
Basınç Dayanımı, N/mm ²	≥ 6,0 (CS IV)
Bağ Dayanımı, N/mm ²	≥ 0,3 (FP:A)
Kılcal (Kapiler) Su Emme, kg/m ² . min ^{0,5}	W0
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (μ)	≤ 25
Ortalama Isıl İletkenlik, W/m.K	≤ 1,17
Yangına Tepki	A1

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 50 kg'lık kraft torbalarda, istenildiği takdirde paletli olarak sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.

UYARILAR

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Rüzgârlı havalarda PRİMEL® hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- PRİMEL®, üzerine yapılacak olan uygulamalar için ortam sıcaklığına bağlı olarak en az 1 gün bekletilmelidir.
- Ürünün dayanıklılığı açısından, uygulama sonrası 1 gün içerisinde yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ



TS EN 998-1 / Şubat 2017 A1-GP-CS IV-W0

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/STANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr