

### PRİMEL 500®

#### Beton, Harç ve Yüzey Sertleştirici İçin Kullanılan Akrilik Reçine Esaslı Sıvı Kür Malzemesi

#### KULLANIM ALANI

SURFACEFIX uygulanmış zeminlerin kürlenmesi ve yüzey performansının artırılmasında kullanılır. Şap betonları ve beton dökümlerinde kürlenme amacıyla kullanılır.

#### ÖZELLİKLERİ

Hızlı su kaybını önleyerek, çatlak oluşumunu engeller.  
Yüzeyin aşınma dayanımını artırarak tozumu önler.  
Su geçirimsizliği artırarak donma çatlaklarını engeller.

#### UYGULAMA

SURFACEFIX uygulaması tamamlandıktan sonra iki kat halinde beton dökülmüş yüzeylerde parlaklık kaybı olduğu anda, kalıplı beton işlemlerinde kalıplar söküldüğü anda püskürtme veya fırça ile tatbik edilir.

#### TÜKETİM

200-250 gr/m<sup>2</sup>

#### TEKNİK DEĞERLER

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup> | ≈ 0,82 |
| Parlama Noktası, °C         | 88     |
| Kuruma Süresi, dk           | ≈ 45   |

#### AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 10 litrelik plastik bidonlarda ambalajlanır.
- Saklama süresi; kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

#### UYARILAR

- Uygulamanın + 5 °C, +30 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Dondan korunmalıdır.
- Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanarak temizlenir.
- Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Ağzı sıkı kapatılmış kapta koruyunuz.
- Göz ve deri temasından sakınınız.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

## UYGUNLUK BELGESİ



---

*Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.*

**ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.**

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 [www.entegreharc.com.tr](http://www.entegreharc.com.tr)