

**GAZBETONFİX®****Çimento Esaslı Gazbeton Örgü Harcı****KULLANIM ALANI**

Gazbeton ile duvar örmede kullanılır.

**AVANTAJLARI**

Yüksek yapışma ile iyi bir performans sergiler.

Yeterli çalışma ve kabuklaşma süresi ile rahat çalışma imkanı sunar.

**UYGULAMA**

GAZBETONFİX®, el ile tercihen elektrikli karıştırıcı ile karıştırılır (7-7,5 lt su / 25 kg torba).

Harç hazırlanırken:

- Plastik kaba önce su koyulur, sonra GAZBETONFİX® eklenir ve karıştırılır.
- 5 dakika beklenir, homojen bir karışım elde etmek için tekrar karıştırılır.

Hazırlanan harç yatay ve dikey yüzeylere tarakla uygulanır. Derz kalınlıklarının min. 3 mm olmasına özen gösterilmelidir. Yerleştirilen gazbeton blok üstten ve yandan tokmaklanarak oturtulur.

**TÜKETİM**

2-3 kg/m<sup>2</sup> (Harcın 3 mm kalınlığında,1 m<sup>2</sup>lik yüzeye uygulanması durumundaki sarfiyatıdır. Duvar alanına göre tespit edilecek sarfiyat, tuğla ebatları dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Kataloğun arkasındaki "Örgü Harcı Tüketim Hesaplaması"na bakınız).

**TEKNİK DEĞERLER**

<b>Sertleşmiş Harcın Boşluklu Birim Hacim Ağırlığı, kg/m<sup>3</sup></b>	1400 ± 200
<b>İşlenebilme Süresi, dk</b>	≥ 120
<b>Düzeltilme Süresi, dk</b>	≥ 5
<b>Basınç Dayanımı, N/mm<sup>2</sup></b>	≥ 10 (M10)
<b>Agrega en büyük tane büyüklüğü, mm</b>	≤ 2
<b>Su Emme, kg/m<sup>2</sup>. min<sup>0,5</sup></b>	≤ 2,5
<b>Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (μ)</b>	5/20
<b>Yangına Tepki</b>	A1

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

**ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.**

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 [www.entegreharc.com.tr](http://www.entegreharc.com.tr)

**AMBALAJLAMA VE SAKLAMA**

- 25 kg'lık kraft torbalarda paletli olarak sevk edilir.  
\*Palet ölçüsü:105x110 cm Paletteki torba sayısı:64adet Palet ürün kg:1600kg
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.

**UYARILAR**

- İlk sıra, çimentolu harç ile terazisinde örülür.
- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir. Diğer hava şartlarında kuruma süresi uzayabilir veya kısalabilir.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Çimento esaslı malzeme olduğundan direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili teknik sorularınız için bize danışınız.

**UYGUNLUK BELGESİ**

**TS EN 998-2 / Ocak 2017**  
**T Tipi (İnce Tabaka Kağıt Harcı)**  
**Bayındırlık Poz No: 10.130.2499**

*Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.*

*Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.*

**ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.**

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 [www.entegreharc.com.tr](http://www.entegreharc.com.tr)