

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

EPOFLOOR STONE CARPET UV CİLA

Tek Bileşenli, Solvent Bazlı, Akrilik
Esaslı, Yüksek Aderanslı Şeffaf Beton
Astarı



ZEMİN ÇÖZÜMLERİ

Ürün Tanımı

Tek bileşenli, solvent bazlı, akrilik esaslı yapışma gücü mükemmel şeffaf beton astarıdır. Yüksek dayanımı sayesinde, yoğun trafik altında yapışma gücünü ve film kalınlığını uzun süre muhafaza eder. UV direnci ve Kimyasal dayanımı çok yüksektir. Çabuk kurduğu ve sertleştiği için 1-2 saat içinde uygulama yapılan alan trafiğe açılır. Beton zeminlerde alanın çizilmesi ve işaretlenmesinde adhezyon sağlamak için kullanılır. Alkid esaslı boyalara göre fiziksel ve kimyasal dayanımı çok yüksektir. Bu nedenle tek bileşikli boya uygulamalarında bu özellikleri sayesinde beton zemin uygulamalarında yeni nesil astar olarak tercih edilir.

Kullanım Alanları

- İç mekanlarda; düşey ve tavanlarda,
- Alçı, kireç ve çimento esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzeye aderansını arttırmak için,
- Tavan sıvalarında astar olarak kullanılır.
- Beton yüzeylerde, baskı betonlarda kullanılır.

Özellikleri

- Viskozitesi çok düşüktür.
- Çok iyi empenye olur.
- Tek komponentlidir; kullanımı kolaydır.
- Güneş ışınlarına dayanıklıdır.
- Solventlidir.
- Şeffaftır.
- Hava şartlarından etkilenmez. (-5°C, 40°C)
- Tuzlu su, tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler, alifatik solventlere, benzin ve mineral yağlara dayanıklıdır.
- Tüm mineral ve beton yüzeylere yüksek aderansla derinlemesine penetre olarak, empenye eder.
- Uygulaması süratli ve kolaydır.
- Beton yapının su emiciliğini azaltarak, yapısal olmayan kılcal çatlakları doldurur.
- Yüzeyde kalıcı su geçirimsizlik sağladığından iki kademeli koruma sağlar.
- Gaz beton ve benzeri yüzeylerde gözenekleri doldurarak geçirimsiz bir yüzey oluşturur.

Doküman No TDS.03.25

Revizyon No 1

Geçerlilik Tarihi

19.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

📍 Hüseynli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

☎ +90 (0216) 434 50 96
✉ info@entegreharc.com.tr

Sayfa

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

EPOFLOOR STONE CARPET UV CİLA

Tek Bileşenli, Solvent Bazlı, Akrilik
Esaslı, Yüksek Aderanslı Şeffaf Beton
Astarı



ZEMİN ÇÖZÜMLERİ

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılmadan önce, uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. Uygulanacak yüzeyin yüzey sıcaklığının 15 °C'nin üzerinde olması gerekmektedir. Beton yüzeyler mümkünse basınçlı su ile yıkanmalıdır. Güneşli havada en az 1 gün beklenmelidir. Beton yüzeyin emdiği su buharı tamamen uzaklaştırılmalıdır. Islak zemine uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama

Otomatik uygulama ekipmanları ile yol yüzeyine püskürtülerek uygulanması tavsiye edilir. İhtiyaç halinde fırça veya rulo ile de uygulama yapılır. Ürün uygulama viskozitesinde olduğu için inceltmeye ihtiyaç yoktur. Uygulama sırasında, eldiven ve maske kullanın.

Temizlik

Aletleri ve ekipmanı kâğıt havluyla temizledikten sonra solvent ile siliniz. Fırçalar tekrar kullanılamaz.

Ambalajlama ve Saklama

- 15 kg metal teneke halinde sunulmaktadır.
- Açılmamış orijinal kovalarında, 5°C ile 25°C arası sıcaklıktaki kuru ortamlarda 12 ay saklanabilir.
- Açılmamış orijinal ambalajlarında, serin ve kuru ortamda dondan korunarak depolanmalıdır.
- Açılmış ambalajların ağzı sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı.

Tüketim

Kaplama Sistemi	Ürün	Sarfiyat
Astar	EPOFLOOR STONE CARPET UV CİLA	~ 0,15-0,2 kg/m ²

Bu değerler teoriktir ve yüzey gözenekliliğine, profiline, tesviyedeki farklılıklara ve zayıyata bağlı olarak ilave malzeme ihtiyacını içermemektedir.

Doküman No TDS.03.25

Revizyon No 1

Geçerlilik Tarihi

19.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

📍 Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

☎ +90 (0216) 434 50 96
✉ info@entegreharc.com.tr

Sayfa

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

EPOFLOOR STONE CARPET UV CİLA

Tek Bileşenli, Solvent Bazlı, Akrilik
Esaslı, Yüksek Aderanslı Şeffaf Beton
Astarı



ZEMİN ÇÖZÜMLERİ

Uyarılar

- Astar uygularken gölleşme oluşmasına izin vermeyiniz.
- Yeni uygulanmış ürün rutubetten, yoğuşmadan ve sudan en az 24 saat korunmalıdır.
- Açılan kovadaki malzeme mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır.
- Sevkiyatı yapılırken saklama koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.
- Uygulama esnasında İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.
- Yutulması halinde acilen doktora başvurulmalıdır.
- Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek sokulmamalıdır.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Doküman No TDS.03.25

Revizyon No 1

Geçerlilik Tarihi

19.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa