

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

MAHYA HARCİ

Çimento Esaslı Polimer Katkılı
Mahya Yapıştırma Harcı



TEKNİK HARÇLAR

Kullanım Alanları

Çatı mahyalarının yapıştırılmasında ve sabitlenmesinde kullanılır.

Avantajları

- Yüksek yapışma kabiliyetine sahiptir.
- Kiremit rengine yakın olması sebebiyle çatıyı görsel olarak tamamlar.
- Kolay hazırlanıp uygulanır.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır. Uygulama yüzeyi su ile nemlendirilmelidir.

Harç Hazırlama ve Uygulama

MAHYA HARCİ mala veya elektrikli karıştırıcı ile karıştırılır. (6-6,5 lt su / 25 kg torba).

Harç hazırlanırken:

- Kaba önce su koyulur, sonra MAHYA HARCİ eklenir. Topaklanma kalmayacak şekilde iyice karıştırılır.
- 5 dakika beklenir, homojen bir karışım elde etmek için tekrar karıştırılır.
- Mahyalar, çatı omurgasına yerleştirilirken MAHYA HARCİ ile girintilerinden birbirine yapıştırılır.
- Mahya yanları boşluk kalmayacak şekilde MAHYA HARCİ ile doldurulur.
- 1 saat sonra nemli sünger ile son şekli verilir.

Tüketim

1 adet mahya için ortalama 600 gr.

Teknik Değerler

Renk	Kiremit
Yoğunluk, kg/m ³	1400 ± 200
İşlenebilme Süresi, dk	≥ 100
Düzeltilme Süresi, dk	≥ 3
Basınç Dayanımı, N/mm ²	≥ 5,0 (M 5)
En Büyük Tane Boyutu, mm	≤ 2
Su Emme, kg/m ² .dk ^{0,5}	≤ 2,5
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (μ)	5/20
Yangına Tepki	A1

Doküman No TDS.03.03

Revizyon No 1

Geçerlilik Tarihi

07.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

MAHYA HARCİ

Çimento Esaslı Polimer Katkılı
Mahya Yapıştırma Harcı



TEKNİK HARÇLAR

Ambalajlama ve Saklama

- 25 kg'lık kraft torbalarda, paletli sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak ve zemine doğrudan temas etmeyecek şekilde stoklanması şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.

- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri



TS EN 998-2 / Ocak 2017

T Tipi (İnce Tabaka Kagit Harcı)

Uyarılar

- Hazırlanan sıva içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Uzun süre güneşe maruz kalmış ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, hiçbir suretle tekrar kullanılamaz.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.

Doküman No TDS.03.03

Revizyon No 1

Geçerlilik Tarihi

07.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2