

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

PRİMEL 100®**Emici Yüzeylerde Kullanılan
Performans Arttırıcı Akrilik Reçine
Esaslı Astar****TAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER**

Kullanım Alanları

Alçı-karton plaka, alçı sıva, sunta vs. gibi neme karşı dayanıksız yüzeylere seramik yapıştırıcının, çimento esaslı son kat sıvaların ve macunların uygulama öncesinde astar olarak kullanılır.

Çimento esaslı uygulamaların (sıva, şap) yüzey tozularının engellenmesi ve korunması için astar olarak kullanılır.

Sıva uygulamalarından önce, yüzeylerin hızlı su emmesinden kaynaklanabilecek çatlamların engellenmesi için gazbeton, sıva ve tuğla yüzeylerin astarlanmasında kullanılır.

Özellikleri

- Çatlakları önlemede yüksek performans sağlar.
- Emici yüzeylerde sıva ve seramik uygulamalarında performansı artırır.
- Çimento esaslı sıva ve şap yüzeylerde tozmayı engeller.

Uygulama ve Tüketim

Alçı-karton plaka, alçı sıva, sunta vs. gibi neme karşı dayanıksız yüzeylere uygulanan seramik yapıştırıcı, çimento esaslı son kat sıvalar, macunlar öncesinde; PRİMEL 100® ilk kat için 1/1 oranında su ile inceltilerek, ikinci katta ise direkt olarak fırça ile uygulanır. Kuruma tamamlanınca sonraki işleme geçilir.

Tüketim: ~120 gr/m²

Çimento esaslı uygulamaların (sıva, şap) yüzey tozularının engellenmesi ve korunması için; kuru yüzeye ilk kat 1/3 oranında, ikinci kat 1/1 oranında su ile inceltilerek fırça ile uygulanır. Kuruma tamamlanınca sonraki işleme geçilir.

Tüketim: ~100 gr/m²

Sıva uygulamalarından önce, yüzeylerin hızlı su emmesinden kaynaklanabilecek çatlamların engellenmesi için; gaz beton, sıva ve tuğla yüzeylerin astarlanmasında, 1/1 oranında su ile inceltilerek fırça ile uygulanır. Kuruma tamamlanınca sonraki işleme geçilir.

Tüketim: ~50 gr/m²

Doküman No

TDS.07.01

Revizyon No

1

Geçerlilik Tarihi

20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

PRİMEL 100®**Emici Yüzeylerde Kullanılan
Performans Arttırıcı Akrilik Reçine
Esaslı Astar****TAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER**

Teknik Değerler

Yoğunluk, kg/L	≈ 1
Renk	Mavi
İkinci Kat Uygulama Süresi, Saat	2
Kuruma Süresi, Saat	2
Başlangıç Yapışma Kuvveti, N/mm ²	≥ 1,0

- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Ağzı sıkı kapatılmış kaptan koruyunuz.
- Göz ve deri temasından sakınınız.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Ambalajlama ve Saklama

- 10 litrelik plastik bidonda ambalajlanır.
- Saklama süresi; kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Uygunluk Belgeleri



TS 13744 / Mart 2017

Sınıf 2: Dolgu Malzemesiz Aderans Arttırıcı Astar

Uyarılar

- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Uygulama yüzeyi tozsuz, kuru, temiz olmalıdır.
- Dondan korunmalıdır.
- Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanmalıdır.
- Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Doküman No TDS.07.01

Revizyon No 1

Geçerlilik Tarihi

20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2