

ENTEGRE**PRİMEL 100® S**

"Yapının her yerinde"

Dış Yüzeyler İçin Su İtici SolüsyonTAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER

Kullanım Alanları

Beton, gazbeton, eternit, tuğla, sıva, kiremit gibi yüzeylerde su emmeyi ve kirlenmeyi engellemek amacıyla emprenye kaplama olarak kullanılır. Özellikle dış cephe kaplamalarında, eski eserlerin restorasyonunda, aşırı ıslaklığa maruz zeminlerde yüksek performans sağlar.

Özellikleri

- Suya maruz kalan yüzeylerde kirlenme, küflenme ve aşınmayı azaltır.
- Yapı elemanlarını su yüklemesinden ve nemin içine işlemesinden korur.
- Alkalilere ve UV ışınına karşı dirençlidir.
- Dış cephe kaplamalarını kirlenmeye karşı korur.
- Renksiz ve duru bir görünüme sahiptir.

Uygulama

Yüzey Hazırlığı

Uygulanacak yüzey; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Eskimiş boyalar ve gevşek parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Nemli yüzeyler mutlaka kurutulmalıdır.

Uygulama

PRİMEL 100® S, yüzeye yukarıdan aşağıya doğru bir fırça veya püskürtme aleti ile uygulanır. Yüzey tamamen doyana kadar işleme devam edilir.

Tüketim

200-500 gr/m² yaklaşık (Yüzeyin emiciliğine göre değişir.)

Teknik Değerler

Yoğunluk, kg/L	≈ 0,75
Kuruma Süresi, Saat	≈ 24

Ambalajlama ve Saklama

- 5 litrelik plastik bidonda ambalajlanır.
- Saklama süresi; kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Doküman No

TDS.07.09

Revizyon No

1

Geçerlilik Tarihi

20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul



+90 (0216) 434 50 96



info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE**PRİMEL 100® S**

"Yapının her yerinde"

Dış Yüzeyler İçin Su İtici Solüsyon**TAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER**

Uyarılar

- Uygulamanın +5 °C, +30 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Uygulama yüzeyi tozsuz, kuru, temiz olmalıdır.
- Dondan korunmalıdır.
- Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanmalıdır.
- Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Ağzı sıkı kapatılmış kapta koruyunuz.
- Göz ve deri temasından sakınınız.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri

Bayındırlık Poz No: 04.503/2

Doküman No TDS.07.09

Revizyon No 1

Geçerlilik Tarihi

20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2