

ENTEGRE**PRİMEL 600® BETOKONTAK**

"Yapının her yerinde"

Aderans Artırıcı Sentetik Reçine
Dispersiyonlu AstarTAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER

Kullanım Alanları

Seramik yüzeyler ile brüt beton duvar ve tavanlarda aderans artırıcı astar olarak kullanılır.

Özellikleri

- Sıvanın yapışma gücünü artırır.
- Sıvanın rötre çatlaklarını engeller.
- Seramik üstü astarlama işlemlerinde kullanılır.
- Sıvanın hızlı su kaybını önleyerek, sıvanın çalışma süresini uzatır.
- Kolay uygulama imkânı verir.
- İşçilikten tasarruf sağlar.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Yüzey; kuru, sağlam, temiz ve yağlardan arındırılmış olmalıdır.

Harç Hazırlama ve Uygulama

Sıva altı kullanımlarda; 1/3 oranında;

- 1,6 kg Su / 5 kg PRİMEL 600® BETOKONTAK
- 4 kg Su / 12 kg PRİMEL 600® BETOKONTAK

Seramik üstü uygulamalarında ise 1/5 oranında;

- 1 kg Su / 5 kg PRİMEL 600® BETOKONTAK

- 2,4 kg Su / 12 kg PRİMEL 600® BETOKONTAK
- Su ile inceltilerek kullanılmalıdır. Belirtilen su miktarları maksimum değerler olup istenildiği takdirde daha yoğun kıvamlarda da kullanılabilir.

PRİMEL 600® BETOKONTAK ve belirtilen miktarda su homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Uygulama süresince, sulandırılmış astar ara ara karıştırılmalıdır.

PRİMEL 600® BETOKONTAK yüzeye bir rulo veya fırça yardımı ile tatbik edilir.

Malzeme yüzeyden kazınamayacak duruma geldiğinde üzerine sıva uygulaması yapılır.

Tüketim

200 g/m² (1/3 oranında)

335 g/m² (1/5 oranında)

Teknik Değerler

Yoğunluk, kg/L	~ 1,5
Renk	Pembe
pH	7,0 – 9,0
Kullanım Kalınlığı, mm	Max. 3
Başlangıç Yapışma Kuvveti, N/mm ²	≥ 1,0
Kuruma Süresi, Dk (20 °C ve %50 Nispi Nem)	60-120
Sıcaklık Dayanımı, °C	-20 / +80

Doküman No

TDS.07.06

Revizyon No

1

Geçerlilik Tarihi

20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGREHüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96



info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE**PRİMEL 600® BETOKONTAK**

"Yapının her yerinde"

**Aderans Artırıcı Sentetik Reçine
Dispersiyonlu Astar****TAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER**

Ambalajlama ve Saklama

- 5 ve 12 kiloluk plastik kovalarda ambalajlanır.
- Kapalı ve direkt güneş ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır.
- Saklama süresi kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri



TS 13744 / Mart 2017

Sınıf 1: Dolgu Malzemeli Aderans Artırıcı Astar

Uyarılar

- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Ağız kapalı olmak şartıyla, sulandırıldıktan sonra 3 gün içerisinde kullanılmalıdır.
- Uygulama yüzeyi tozsuz, kuru, temiz olmalıdır.
- Dondan korunmalıdır.
- Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanarak temizlenir.
- Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz
- Ağız sıkı kapatılmış kaptan koruyunuz.
- Göz ve deri temasından sakının.

Doküman No

TDS.07.06

Revizyon No

1

Geçerlilik Tarihi

20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2