

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

BOARDFIX®**Alçı Levha Yapıştırma Alçısı**

ALÇI ESASLI ÜRÜNLER

Kullanım Alanları

BOARDFIX, alçı esaslı bir yapıştırıcı olup, alçı levhaların duvar yüzeyine yapıştırılarak sabitlenmesi için tasarlanmıştır.

Avantajları

- İç mekân uygulamaları için uygundur.
- Kolay, rahat ve hızlı uygulama imkânı sağlar.
- İçeriğindeki özel katkıları sayesinde yüksek yapışma ve dayanım değerlerine sahiptir.
- BOARDFIX, A1 sınıfı yanmaz bir malzeme olarak sınıflandırılmıştır.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, toz, boya ve benzeri maddelerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama yüzeyi neme karşı korunmalı ve kuru olmalıdır.

Harç Hazırlama ve Uygulama

Öncelikle temiz karıştırma kabına su konulur, ardından BOARDFIX ilave edilir (25 kg'lık bir torba için yaklaşık 13 litre su) ve topaklar tamamen kayboluncaya kadar karıştırılır. Karışım 5 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak homojen bir kıvam elde edilir.

Hazırlanan harç, alçı levhanın arka yüzeyine yaklaşık 10 cm çapında öbekler halinde ve 30–40 cm aralıklarla uygulanır. Daha sonra alçı levha, terazi (su terazisi) yardımıyla düzgün bir şekilde hizalanarak duvar yüzeyine bastırılarak sabitlenir.

Tüketim

Yaklaşık 4 kg/m².

Teknik Değerler

Basınç Dayanımı, N/mm ²	≥ 6,0
Eğilme Dayanımı, N/mm ²	≥ 3,0
Aderans Dayanımı, N/mm ²	≥ 0,4
Priz Başlangıç Süresi, dk	>50

Doküman No

TDS.01.06

Revizyon No

1

Geçerlilik Tarihi

07.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

📍 Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

☎ +90 (0216) 434 50 96
✉ info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

BOARDFIX®**Alçı Levha Yapıştırma Alçısı**

ALÇI ESASLI ÜRÜNLER

Ambalajlama ve Saklama

Alçı esaslı ürünler, kapalı ve kuru bir ortamda depolanmalıdır. Alçı torbaları, nemli zemin ve duvarlarla temas etmeyecek şekilde paletler üzerinde istiflenmelidir. Uzun süreli açık alan depolaması tavsiye edilmez.

Tüm alçı esaslı sıvalar; değişken nem koşullarına ve zamanla yaşlanmaya karşı hassastır. Bu durum, priz süresinde farklılıklara ve performans sorunlarına neden olabilir.

Ürünler, önerilen depolama koşullarında muhafaza edildiği takdirde üretim tarihinden itibaren 6 ay raf ömrüne sahiptir.

- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri

TS EN 14496 standardına uygundur.

Uyarılar

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.

Doküman No TDS.01.06

Revizyon No 1

Geçerlilik Tarihi

07.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2