

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

TURUNCU PAKET® YAPIŞTIRMA HARCI

Çimento Esaslı Isı Yalıtım Plakası
Yapıştırma Harcı

ISI YALITIM ÇÖZÜMLERİ

Kullanım Alanları

Kaba ve ince sıva, beton, tuğla vb. yüzeylerde polistren ve taş yünü levhaların yapıştırılmasında kullanılır.

Özellikleri

- XPS, EPS ve Taş yünü yapıştırmada idealdir.
- Polimer katkısı sayesinde yüksek yapıştırma performansı sağlar.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, boya, toz gibi maddelerden arındırılmalıdır. Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyde nemlendirme yapıldıktan sonra uygulamaya geçilebilir.

Harç Hazırlama ve Uygulama

Uygun miktarda su (6-6,75 lt su/25 kg torba) karıştırma kabına konur. Toz malzeme eklenerek düşük devirli el mikseri ile karıştırılır. 5 dk dinlendirilen harç homojen kıvama gelinceye dek karıştırılır. Harç ısı yalıtım levhasının yapıştırılacağı alanın çevresine 4-5 cm eninde ve 2- 3 cm kalınlığında mala ile uygulanır. Orta kısımlarda uygun miktarda harç noktasal olarak yerleştirilir. Uygun bir basınçla levhalar zemine yapıştırılır. Harç yeterli kürü alınca mekanik dübelleme yapılır.

Tüketim

4,5 kg/m²

Teknik Değerler

Kuru Birim Ağırlığı, kg/m ³	≥ 1.000
Basınç Dayanımı, N/mm ²	≥ 6
Eğilme Dayanımı, N/mm ²	≥ 2,0
Alt Tabakaya Yapışma Kuvveti, N/mm ²	≥ 0,5
Isı Yalıtım Levhasına Yapışma Kuvveti, N/mm ²	≥ 0,08
Taş Yününe Yapışma Mukavemeti, kPa	≥ 7,5
Su Emme, 30 dk Sonunda (gr)	≤ 5
Su Emme, 240 dk Sonunda (gr)	≤ 10
1 mm Üstü Tane Boyutu	Max %1,0
Yangına Tepki Sınıfı	A1

Ambalajlama ve Saklama

- 25 kg'lık polietilen takviyeli kraft torbalarda, paletli sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak ve zemine doğrudan temas etmeyecek şekilde stoklanması şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Doküman No TDS.06.04

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi: 23.09.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGREHüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

TURUNCU PAKET® YAPIŞTIRMA HARCİ

Çimento Esaslı Isı Yalıtım Plakası
Yapıştırma Harcı

ISI YALITIM ÇÖZÜMLERİ

Uyarılar

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Rüzgârlı havalarda TURUNCU PAKET® YAPIŞTIRMA HARCİ hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri



TS 13566 / Haziran 2013

TS EN 13499 / Kasım 2006

TS EN 13500 / Eylül 2005

Doküman No TDS.06.04

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi: 23.09.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGREHüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2