



Kullanım Alanları

Dekoratif amaçlı istenilen modellerin kalıp dökümünde ve dekoratif kartonpiyer ürününün duvara montajında kullanılır. Ayrıca konut ve iş yerlerinde erken donma özelliği ile onarım, tamirat ve yenileme işlerinde kullanılır.

Özellikleri

- Kalıp içinde şekil alabilme özelliğine sahiptir.
- Nefes alır yapıdadır.
- Hafif ve dayanıklıdır.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Yüzey; aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır. Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.

Harç Hazırlama ve Uygulama

Karıştırma kabına önce su koyulur, daha sonra KARTONPİYER ALÇISI (7 lt su/10 kg ürün oranında) su yüzeyi tamamen kaplanana kadar serpelenir. 2-3 dakika alçının suyu emmesi beklenir ve ürün her noktada homojen olana kadar elle veya mekanik karıştırıcı ile karıştırılır. Karıştırma sonrası harç kullanıma hazırdır. Kartonpiyerleri daha düzgün çıkarabilmek için döküm öncesi kalıpların daha kolay

çıkması için kalıplar, kalıp yağı ile yağlanır. KARTONPİYER ALÇISI donma süresine kadar beklenir. Tamamen donmuş alçı kalıptan çıkarılır.

Tüketim

1 mm sıva kalınlığı için yaklaşık 1,0 kg/m²

Teknik Değerler

Su Oranı	70/100
Basınç Dayanımı, N/mm ²	≥ 3,0
Eğilme Dayanımı, N/mm ²	≥ 10,0
Yayıma, mm	190-200
Priz Başlangıç Süresi, dk	≥ 8
Priz Sonu Süresi, dk	≤ 30
Yangına Tepki	A1

Ambalajlama ve Saklama

- 30 kg'lık PP torbalarda, paletli sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 6 ay, torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

KARTONPİYER ALÇISI



ALÇI ESASLI ÜRÜNLER

Uyarılar

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Uygulamadan önce kalıpların kuru ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.
- Karıştırma işleminde kullanılacak ekipmanlar ve karışım suyunun temizliğine dikkat edilmelidir.
- Yüksek devirli mekanik karıştırıcı ürünün tüketim ve priz süresini doğrudan etkiler
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Rüzgârlı havalarda KARTONPİYER ALÇISI hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri



TS EN 13279-1 / Şubat 2009 / C1

Doküman No TDS.01.05

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi: 07.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2