

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

CAMSERFIX®Çimento Esaslı Hazır Cam Tuğla
Örme ve Derz Dolgu Harcı

TEKNİK HARÇLAR

Kullanım Alanları

Bütün mekanlarda, cam tuğla örmede ve derzlerin doldurulmasında kullanılır.

Özellikleri

- Kullanımı kolaydır.
- Tek ürün ile hem yapıştırma hem derz dolgu işlevini görür.
- İç ve dış mekanlarda güvenle kullanılabilir.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Örgü malzemesi; kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.

Harç Hazırlama ve Uygulama

Örgü harcı için;

Karıştırma kabına uygun miktarda su ve toz eklenerek (7 lt su / 20 kg toz) el mikseri ile homojen hale gelinceye dek karıştırılır. 5 dk. dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılan harç, cam tuğlaya 3-10 mm kalınlığında uygulanarak örme işi yapılır. Örme işleminden en az 24 sonra derz uygulamasına geçilir.

Derz dolgusu için;

Karıştırma kabına uygun miktarda su ve toz eklenerek (7,5-8 lt su / 20 kg toz) el mikseri ile homojen hale gelinceye dek karıştırılır. 5 dk. dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılan harç, kauçuk uçlu spatula ile uygulanır. 45 dk sonra nemli bir sünger ile yüzey nemlendirilir.

Tüketim

8 mm derz kalınlığı için 2 kg/m²

Teknik Değerler

Kuru Yığın Yoğunluğu, kg/m ³	1100 ± 200
Yaş Birim Ağırlığı, kg/m ³	1700 ± 200
Bağ Dayanımı, N/mm ²	> 15
Basınç Dayanımı, N/mm ²	> 0,3

Ambalajlama ve Saklama

- 20 kg'lık kraft torbalarda, paletli sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak ve zemine doğrudan temas etmeyecek şekilde stoklanması şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Doküman No TDS.03.04

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi: 07.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGREHüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

CAMSERFIX®**Çimento Esaslı Hazır Cam Tuğla
Örme ve Derz Dolgu Harcı****TEKNİK HARÇLAR**

Uyarılar

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Derz uygulaması için en az 24 saat beklenmelidir.
- Yüksek performans için uygulama yüzeyi 1 gün sonra nemlendirilmelidir.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri

TS EN 998-2 standardına uygundur.

Doküman No TDS.03.04

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi: 07.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2