

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

SATENPER®Saten Alçı
Boyaya Hazır Yüzey

ALÇI ESASLI ÜRÜNLER

Kullanım Alanları

İç mekanlarda alçı veya çimento bazlı sıvalarda, ince sıva ile kaplanmış yüzeylerde, son kat olarak kullanılır.

Özellikleri

- Uzun kullanım süresi ve macun kıvamı ile rahat ve kolay uygulama sağlar.
- Boya öncesi mükemmel sonuç verir.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Yüzey; kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.

Harç Hazırlama ve Uygulama

Yüzey Temizleme işlemi bittikten sonra, karıştırma kabına önce su eklenir daha sonra SATENPER® ürünü eklenerek (17-18 lt su/25 kg torba) topaklar giderilinceye kadar karıştırılır. 5 dakika beklenir, homojen bir karışım elde etmek için tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç çelik mala ile 1-2 mm kalınlığında yüzeye tatbik edilir. Boya öncesinde yüzey ince bir zımpara ile yoklanarak uygulama tamamlanır.

Tüketim

1 mm sıva kalınlığı için yaklaşık 1,0 kg/m²

Teknik Değerler

Basınç Dayanımı, N/mm ²	≥ 2,0
Eğilme Dayanımı, N/mm ²	≥ 1,0
Aderans Dayanımı, N/mm ²	≥ 0,1
Priz Başlangıç Süresi, dk	> 20
Yangına Tepki	A1

Ambalajlama ve Saklama

- 25 kg'lık PP torbalarda, paletli sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 6 ay, torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.

Uyarılar

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- SATENPER®, üzerine yapılacak olan uygulamalar için ortam sıcaklığına bağlı olarak en az 3 gün bekletilmelidir.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.

Doküman No

TDS.01.04

Revizyon No

1

Belge Rev. Tarihi:

07.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGREHüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

SATENPER®**Saten Alçı
Boyaya Hazır Yüzey**

ALÇI ESASLI ÜRÜNLER

- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri



TS EN 13279-1 / Şubat 2009 / C6-20-2,0

Bayındırlık Poz No: 10.240.5508

Doküman No

TDS.01.04

Revizyon No

1

Belge Rev. Tarihi:

07.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96



info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2