



Kullanım Alanları

- Dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
- Eğimli teras çatılarda,
- Beton, çinko ve prekast derelerde,
- Binaların kuzey dış cephelerinde kullanılır.

Özellikleri

- Kullanıma hazırdır ve tek bileşenlidir.
- Fırça ile uygulanır.
- Güneş ışınlarından etkilenmez, beyaz rengi sayesinde UV dayanımlıdır.
- Düşük sıcaklıklarda bile elastikiyetini korur.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Yüksek aderans sağlar.
- Boyanabilir.
- Solvent içermez.
- Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Uygulanacak olan yüzey sağlam, yüzeye yapışmayı engelleyecek her türlü yağ, gres, pas, parafin, boya, bitüm kalıntılarından arındırılmış ve tüm gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır. Düzgün olmayan yüzeylerde tamir harçları kullanılmalıdır. Yeni sıvalı ve betonarme yüzeylerin 28 günlük kür süresini tamamlaması beklenmelidir. Köşe ve kenarlara POWERFIX® veya FIBERFIX® ile 4 cm çapında pah yapılmalıdır. Yüzey boşlukları DOLFIN® ile onarılabilir. Giderlere doğru suyun akışı mutlaka sağlanmalı, göllenme olmamasına dikkat edilmelidir. Derin çatlaklar uygun bir poliüretan mastik ile doldurulmalıdır.

Harç Hazırlama ve Uygulama

SUTOP® ELASTOMER, kullanıma hazır bir malzemedir. Eğer astar amaçlı kullanılacak ise; Malzemeye % 50 su ilave edilerek 400-600 devir/dk.'lık bir karıştırıcı ile 3-5 dakika karıştırılmalıdır (Ayrıca astar olarak Primel 100® de kullanılabilir). Astar olarak uygulanmasının ardından, Sutop Elastomer 2 kat uygulama olarak yapılmalıdır. Sutop Elastomer'in son kat olarak uygulanması esnasında içine kesinlikle su katılmamalıdır. Hazırlanan astar, yüzeye fırça veya rulo ile uygulanmalıdır (200 g/m²). Astarın kurumasından sonra diğer katlar 1-1,5 mm ıslak film kalınlığı oluşturacak şekilde uygulanmalıdır. Çatlaklar; birleşim yerleri, köşe ve kenarlar 1. kat uygulamasından sonra, 1,65 gr'lık su yalıtım filesi ile desteklenmelidir.

ENTEGRE

SUTOP ELASTOMER

"Yapının her yerinde"

Akrilik (Elastomerik) Reçine Esaslı, UV
Dayanımlı Elastik Su Yalıtım Malzemesi



SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ

NOT: SUTOP® ELASTOMER, beyaz renkte üretilmektedir. Malzeme miktarının %5'ini geçmeyecek oranda pasta pigment ile renklendirilebilir. Kuruduktan sonra akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyanabilir. Kullanıcı böyle bir uygulama yapacak ise katmak istediği pigmentin çok iyi karıştırması gerektiğini bilmelidir. Eğer iyi karıştıramazsa, uygulama sonrası, alacalı bir renklenme görülebilir.

Tüketim

2,5-3,0 kg/m² çift kat (Sarfiyat yüzey özelliğine ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.)

Teknik Değerler

Malzemenin Yapısı	Modifiye edilmiş polimer reçine
Renk	Beyaz
Kıvam	Fırça kıvamı
Yoğunluk	1,48 kg/lt
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	+5 °C, +25 °C
Servis Sıcaklığı	-20 °C, +120 °C
Elastikiyet	%150
Yüzey Kuruma Süresi	4-5 saat

NOT: Verilen teknik değerler +23 °C sıcaklık ve % 50 bağıl nem şartlarına sahip ortamlar için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltırken, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Doküman No TDS.03.35

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi

04.09.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2

ENTEGRE**SUTOP® ELASTOMER**

"Yapının her yerinde" Akrilik (Elastomerik) Reçine Esaslı, UV Dayanımlı Elastik Su Yalıtım Malzemesi



SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ

Su Buharı Geçirgenliği (TS EN ISO 7783)	Sınıf I
Çekip Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı (TS EN 1542)	Trafik yükü olmadan / Rijit $\geq 0,8$
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği, $\text{kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ (TS EN 1062-3)	$\leq 0,1$
Yangına Tepki Sınıfı (TS EN 13501-1)	E

Ambalajlama ve Saklama

- 5 ve 20 kg'lık plastik kovalarda sunulmaktadır.
- İstenildiği takdirde paletli olarak sevk edilir.
- Uygun depolama koşullarında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
- Açılmamış orijinal ambalajlarında, serin ve kuru ortamda dondan korunarak depolanmalıdır.
- Açılmış ambalajların ağzı sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve 1 hafta içinde tüketilmelidir.
- SUTOP® ELASTOMER 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda donar.
- Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Doküman No TDS.03.35

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi 04.09.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 3

ENTEGRE**SUTOP® ELASTOMER**

“Yapının her yerinde” Akrilik (Elastomerik) Reçine Esaslı, UV Dayanımlı Elastik Su Yalıtım Malzemesi



SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ

Uyarılar

- Uygulama alanları havalandırılmalıdır.
- Uygulamanın eşit kalınlıkta yapıldığına dikkat edilmelidir.
- Uygulamanın +5 °C, +25 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Sevkiyatı yapılırken saklama koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.
- Uygulama esnasında iş ve işçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.
- Sutop Elastomer göze temas ettirilmemelidir, teması halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır.
- Yutulması halinde acilen doktora başvurulmalıdır.
- Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek sokulmamalıdır.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri



TS EN 1504-2 / Nisan 2008

Bayındırlık Poz No: 04.509

Doküman No TDS.03.35

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi

04.09.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



📍 Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

☎ +90 (0216) 434 50 96
✉ info@entegreharc.com.tr

Sayfa 4