ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

FİNEL® İÇ

Çimento Esaslı İç Cephe Son Kat Sıva

ÇİMENTO ESASLI ÜRÜNLER

Kullanım Alanları

İç mekanlarda, beton yüzeylerde, trifillenmiş sıvalı yüzeylere son kat yüzey elde etmek için kullanılır.

Özellikleri

- Yüzeyler nefes alır.
- Son katta pürüzsüz bir yüzey sağlar.
- Beyaz renklidir.
- Polimer katkılıdır.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, toz, boya gibi maddelerden arındırılmalıdır.

Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Yüzeyde nemlendirme yapıldıktan sonra uygulamaya geçilebilir. Sıvalı yüzeylerde tozumaya karşı önlem alınmalıdır.

Harç Hazırlama ve Uygulama

Uygun miktarda su (9-9,5 lt su/ 25 kg torba) karıştırma kabına konur. Toz malzeme eklenerek el mikseri ile karıştırılır. 5 dakika dinlendirilen harç, homojen kıvama gelinceye dek karıştırılır.

Hazırlanan harç çelik mala ile uygulanır. Uygulama kalınlığı 2-3 mm'dir. Daha kalın uygulamalarda iki kat halinde; ikinci kat ise ilk kat yeterince kuruduktan sonra uygulanır.

Tüketim

1 mm kalınlık için 1,2 kg/m^2

Teknik Değerler

Kuru Yığın Yoğunluğu, kg/m^3	1200 ± 200
Basınç Dayanımı, N/mm^2	0,4 - 2,5 (CS I)
Bağ Dayanımı, N/mm^2	≥ 0,15 (FP:B)
Kılcal Su Emme, kg/m^2.min^{0,5}	W0
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı, μ	≤ 25
Ortalama Isıl İletkenlik, W/m.K ($\lambda_{10,dry}$)	0,43
Yangına Tepki	A1

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.
Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Ambalajlama ve Saklama

- 25 kg'lık kraft torbalarda, paletli sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak ve zemine doğrudan temas etmeyecek şekilde stoklanması şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Uyarılar

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç; su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- FİNEL® İÇ uygulaması sıva uygulamasından en az 7 gün sonra yapılmalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Rüzgârlı havalarda FİNEL® İÇ hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri

TS EN 998-1 / Şubat 2017 / A1-GP-CS I

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.
Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.